

# Fasadai

## Design profilis



### S7-32D-1062

Ruukki siūlo platų plieno dangų fasadams pasirinkimą. **Design** profiliai ir jų sujungimo elementai leidžia sukurti naują fasadų apdailą nuo minimalizmo iki sudėtingų formų, tinkančių tiek mažiems, tiek dideliems paviršiams. **Design** profilių kolekcija tinka fasadams, vidaus sienoms ir pakabinamoms luboms, suteikia individualumo ir kokybiško išbaigtumo.

#### Produkto pritaikymas

- biurams
- visuomeniniams pastatams
- pramoniniams pastatams
- individualiai statybai
- renovacijai

Ruukki – metalo ekspertas, kuriuo jūs galite pasitikėti, kai jums reikia įvairių metalo gaminių, jų komponentų, sistemų ar jų panaudojimo sprendimų. Mes nuolat didiname metalo gaminių pasirinkimą, ieškome naujų sprendimų, kurie atitiktų jūsų poreikius.



● **Produktas**

Pavadinimas	Ruukki S7-32D-1062
Bangos aukštis	7 mm
Efektyvusis plotis	1062 mm
Maksimalusis ilgis	3000 mm
Minimalusis ilgis	170 mm

Skardos storis (mm)	Svoris (kg/m <sup>2</sup> )
0.6	5.53

● **Medžiagos**

Karštai cinkuotas plienas (EN 10326)	
0.6 mm	S320GD+Z275

Dažytas plienas (EN 10169)	
0.6 mm	S320GD+Z275

● **Tolerancija**

Produkto	DIN 59231
Medžiagos	EN 10143

● **Tvirtinimas**

Savisriegiai

● **Padengimai**

Dažytas	Minimalus cinko kiekis 275g/m <sup>2</sup>
Cinkuotas	Minimalus cinko kiekis 350g/m <sup>2</sup>

Spalvos	pagal Ruukki spalvyną
---------	-----------------------

Įprasti padengimai	Skardos storis (mm)
PVDF	0.6
Cinkas	0.6

● **Kitos medžiagos**

Aluminis (EN AW 1050 H14)  
Skardos storis (t) / įprastas padengimas:  
1.0 mm / J57S, 1050 + dažai

Varis (DHP H065)  
Skardos storis (t):  
0.6 mm

Cor-Ten plienas  
Skardos storis (t) / įprastas padengimas:  
1.0 mm / Cor-Ten A

Kitų medžiagų tinkamumas aptariamais atvejais.

● **Kontaktai**

Centrinis biuras	Savanorių pr. 187, 02300 Vilnius	tel. (5) 232 23 15, faks. (5) 232 23 18	ruukki.lietuva@ruukki.com
Kauno skyrius	Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas	tel. (37) 32 74 07, faks. (37) 73 16 71	kaunas@ruukki.com
Klaipėdos skyrius	Dubysos g. 64A, 94107 Klaipėda	tel. (46) 34 18 69, faks. (46) 34 18 20	klaipeda@ruukki.com
Panevėžio skyrius	V. Kudirkos g. 4, 35201 Panevėžys	tel. (45) 46 30 47, faks. (45) 46 26 01	panevezys@ruukki.com
Šiaulių skyrius	Varpo g. 34, 76241 Šiauliai	tel. (41) 52 00 80, faks. (41) 52 08 02	siauliai@ruukki.com

**UAB Ruukki Lietuva**

**www.ruukki.com**

Informacija, pateikta šiame leidinyje yra patikrinta. Rautaruukki Oyj neprisiima atsakomybės už klaidas, netikslumus bei tiesioginę ar netiesioginę žalą, kurią gali iššaukti neteisingas informacijos pritaikymas. Kompanija pasilieka teisę keisti informaciją.

Copyright © 2007 Rautaruukki Oyj. Visos teisės saugomos.

Ruukki, More With Metals, Rautaruukki ir Ruukki prekių pavadinimai taip pat yra Rautaruukki Oyj prekių ženklai ar registruoti prekių ženklai.